

Betsilan WOOD

Kõrge kvaliteetne veekindel kaitsevahend puidule

KIRJELDUS

Betsilan WOOD on veepõhine, lahustivaba emulsioon, mis on välja töötatud puidu vastupidavuse ja pikaajalise parandamiseks. See innovaatiline koostis tagab suurepärase vee hülgevuse, vähendab oluliselt veeimavust ja kaitseb puidupindu niiskusest tingitud kahjustuste eest. Betsilan WOOD sobib kasutamiseks iseseisva puidule kantava immutuslahendusena või hüdrofoobse lisandina veepõhistes puidukaitsetes ja -peitsides.

KASUTUSKOHAD

- Puidust piirdeaiad
- Puidust terrassid
- Puitelemendid ja paneelid
- Puitkatused
- Peitsitud pinnad
- Puitkonstruktsioonid
- Puitpõrandad
- Kõik puitrajatised sise- ja välistingimustes
- Merenduse ja kõrge õhuniiskusega keskkonnad

PEAMISED OMADUSED

- **Veepõhine ja keskkonnasõbralik:** Lahustivaba, lihtne kasutada ja keskkonnale ohutu.
- **Parendatud veekindlust:** Loob kauakestva vee hülgevuse, vähendades kapillaarset veeimavust ka pikaajalise ilmastikumõju korral.
- **Vastupidavus:** Kaitseb puidukatteid ja -peitse, minimeerides niiskusest tingitud lagunemist.
- **UV-läbipaistev:** Kuigi tagab veekindluse, ei kaitse ligniini lagunemise ega halliks muutumise vastu UV-kiirguse toimel.
- **Mitmekülgne kasutus:** Sobib harjamiseks, pihustamiseks või üle ujutamiseks, muutes toote kasutamise mitmekülgseks erinevate puidukaitse vajaduste jaoks.

KASUTUSJUHE

- **Lahjendamine:** Immutamiseks lahjendage Betsilan WOOD veega, saavutades tahkete ainete sisalduse 5-10%. Soovitav lahjendussuhe on 1:4 kuni 1:9, sõltuvalt aluspinna imavusest.
- **Kandmisviisid:** Kandke harjates, pihustades või üleujutades. Tagage ühtlane katvus maksimaalse kaitse saavutamiseks.
- **Lisandina kasutamine:** Kasutage Betsilan WOOD-i lahjendamata kujul hüdrofoobse lisandina puidukaitsetes ja -peitsides. Lisage 1-3% massist aine koostisse veekindluse parandamiseks.

Kulu

Umbes 8-16m²/liitri kohta pritsimisel mis sõltub pinna imavusest

OMADUSED

- Kuivamisaeg: min. 2 tundi
- Värvitavus: värvi nakkuvus võib olla piiratud
- Leekpunkt: puudub
- Lahjendatav

	Seisund	Väärtus	Meetod
pH	23° C	u.6	indikaatorribad
Tahke sisu	-	u. 54 %	-
Värv	-	valge, piimjas	ASTM D 412
Tihedus	23 ° C	u. 1g/cm ³	DIN 51757
Viskoossus, dünaamiline	23° C	u. 35 mPa	Brookfield



Tehniliste andmete leht

Betsilan WOOD



Kõrgekvaliteetne veekindel kaitsevahend puidule

LADUSTAMINE

- Hoidke temperatuuril 4 °C kuni 40 °C. Vältige külmumist. Segage enne kasutamist hoolikalt.
- Säilivusaeg: 12 kuud suletud originaalpakendis.

PAKEND

Betsilan Wood (vedelik) on saadaval 200 L vaadis. Kliendi soovil võimalik pakendada ka teistes anumates nagu näiteks 1L; 3L; 5L; 25L kanistrites.

TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt toote ohutuskaarti (SDS), et saada ohutus- ja toksikoloogiaandmeid ning teavet õige transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta. Ohutuskaart on kättesaadav päringu alusel e-posti teel, info@slprotection.eu või kohaliku esindaja käest.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Jäätmete kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid ja viige ohtlikud jäätmed vastavasse kogumispunkti.

TOOTJA KONTAKT

SL Protection OÜ
Vana-Narva mnt. 30, Maardu, 74114, Harju maakond, Eesti
Tel. (+372) 55666174
<http://www.slprotection.eu>
E-mail: info@slprotection.eu



SL Protection OÜ
www.slprotection.eu
Vana-Narva mnt. 30, Maardu,
74114, Harju maakond, Eesti

MÄRKUS: Betsilan WOOD toodete valmistamisel on rakendatud kõik mõistlikud abinõud tagamaks vastavust Betsilan WOOD'i kõrge kvaliteedistandardiga. Soovitused ja toote omadused põhinevad uskumise järgi kõige usaldusväärsemal saadaoleval teabel, ning ei kujuta endast soovitusi teiste patentide õiguste rikkumiseks. Ehkki kõik Betsilan WOOD tooted läbivad ranged kvaliteedikatsed, ei saa anda spetsiifilist garantiid, kuna tulemused sõltuvad mitte ainult kvaliteedist, vaid ka meie kontrolli all mitteolevatest teguritest. Seetõttu me konsulteerime rakendust või näitajaid puudutavate kahtluste korral heameelega, ühtlasi osutades, et siintoodetest erinevad suulised soovitusused ei ole siduvad Betsilan WOOD'i kirjaliku kinnitusega. Kõik tehingud toimuvad vastavalt meie müügi-, tarne- ja teenustingimustele. Käesoleva andmeleht asendab eelmise, seda asendava versiooni saab välja anda etteteatamiseta, juhul kui see on vajalik. Sellel lehel toodud teave on meie parimate teadmiste kohaselt tõene ja usaldatav. Pakutavat kohapealset teenust ei saa võtta kui vastutavat järelevalvet. Seetõttu on meie garantii piiratud tarnitavate materjalide kvaliteediga.