

ConProtect Cure

Silikaadi baasil betooni järelhooldus-, kõvendus- ja tolmutõkkeaine

TOOTE KIRJELDUS

ConProtect Cure reageerib keemiliselt värske ja olemasoleva betooniga, kõvendades ja tugevdades betooni ning toimides tolmutõkkena, moodustamata pinnale kilet ega muutmata betooni loomuliku pinnatekstuuri. Toode tungib sügavale betooni struktuuri, tagades hilisematele pinnakatetele, liimidele ja muudele pinnatöötlustele suurepärase nakke.

KASUTUSKOHAD

- Värske betooni järelhooldus juhtudel, kui niisutamine, või polüetüleenkile ei ole otstarbekad alternatiivid.
- Vanema, poorse betooni kõvendamine, et vähendada hõõrdumisest ja kulumisest tekkivat tolmu.
- Parklakonstruktsioonide betoonpinnad enne betoonitihendite, vuugimastiksise või liikluskooormust kandvate membraansüsteemide paigaldamist.
- Kokkupandavad („T“-kujulised) betoonelemendid enne seotud betoonkatte paigaldamist
- Enne pinnakatete nagu värvi, epo ja tsemendisegude paigaldamist, parema nakke saavutamiseks

EELISED

ConProtect Cure sobib paljudele betoonkonstruktsioonidele — parklatest ja betoonelementidest kuni mere-, tööstus- ja taristurajatisteni — ning muutub betooni lahutamatuks osaks, mitte ei jää pinnale kilena.

- Täiustatud kaitse: vähendab betooni poorsust ja läbilaskvust, kaitstes sisemist terastugevdust korrosiooni eest.
- Pidev mikropragude sulgemine: jääb niiskuse toimele aktiivseks ja vältides lekkeid aja jooksul.
- Hingav barjäär: laseb veeaurul väljuda, olles vastupidav merevee, agressiivse põhjavee ja teiste agressiivsete vedelike suhtes.
- Suurendab pinnatugevust ja aitab vähendada pinna pragunemist.
- Sisaldab ajutist roosat värvainet (fugitive dye), mis näitab pealekandmise ajal ühtlast katvust ja tuhmub aja jooksul.
- Ei jäta jääke ega takista hiljem pealekantavate kihtide, tihendite või katete nakkumist.
- Ei sisalda süsivesiniklahusteid ning on lihtsalt pihustatav madalrõhuseadmetega.

- Parem ohutus ja väljanägemine: vähendab oluliselt tolmu teket ja parandab libisemiskindlust.
- Asfaldiga ühilduvus: väldib asfaltkatete kihistumist ja talub asfalteerimisel tekkivaid kõrgeid temperatuure ilma süsteemi kahjustamata.

ETTEVALMISTUS JA PAIGALDUS

Kui toode kantakse peale enne lõplikku hõõrumist, võib see kiirendada pinna sidumist — anda viimistlejatele aega töö lõpetamiseks ja vajadusel kanda toode pärast hõõrumist uuesti peale. Kivistunud betoonpind tuleb enne töötlemist põhjalikult puhastada. Eemaldada lahtine mustus, tolmu, tsemendipiim, õli, rasv ja muud saasteained. Vajadusel puhastada olemasolev betoon survepesuriga. Lasta pinnal kuivada vähemalt 24 tundi enne ConProtect Cure pealekandmist. Pealekandmise ajal peab betoon olema katsudes kuiv.

Kõik praod, vuugid ja muud defektid tuleb enne pealekandmist parandada ja tihendada.

ConProtect Cure'i ei tohi kanda peale, kui aluspinna või ümbritseva õhu temperatuur on alla 4°C, vihma ajal või tugeva tuulega. Kuuma ilmal kanda toode peale varahommikul või hilisõhtul, et vältida kiiret aurustumist. Enne kasutamist segada toodet põhjalikult, eriti kui seda on hoitud madalal temperatuuril.

KULU

ConProtect Cure on kasutusvalmis toode.

Kanda peale madalrõhu-pihustiga, rulliga või pintsliga, tagades ühtlase ja täieliku katvuse ühe ühtlase kihina.

Pealekandmisvahendid peavad olema puhtad ning vabad lahusti- või õlijääkidest; pärast kasutamist pesta vahendid koheselt puhta veega.

Soovituslik kulunorm on 12–15 m²/L, olenevalt betoonpinna poorsusest ja imavusest.

Uus, masinsileda pinnaga betoon: 12–14 m²/L

Poorne või vanem betoon: kuni 15 m²/L (olenevalt pinna seisukorrast ja imavusest)



ConProtect Cure

Silikaadi baasil betooni järelhooldus-, kõvendus- ja tolmutõkkeaine

TÜÜPILISED OMADUSED

Omadus	Ühik	Väärtus
Välimus		Roosa vedelik
Viskoossus	mPa·s	~ 1,06
pH		11,5
Leekpunkt	°C	Puudub
Külmumispunkt	°C	0

TÄHTIS

ConProtect Cure ei tohi kokku puutuda klaasi ega alumiiniumpindadega.

- Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.
- Kontrollida „kasutada kuni“ kuupäeva; mitte kasutada aegunud toodet.
- Mitte kasutada, kui toode on tõenäoliselt külmunud.
- Kui toode satub kokkupuutesse klaasi, marmori või alumiiniumiga, loputada koheselt veega — kõvenenult ei ole toodet enam võimalik eemaldada ja see võib pinda söövitada.

LADUSTAMINE

ConProtect Cure'i tuleb hoida jahedas ja varjulises kohas temperatuurivahemikus +4°C kuni +37°C, avamata originaalpakendis.

Enne kasutamist segada toode põhjalikult läbi. Toode ei tohi külmuda.

SÄILIVUSAEG

Toote säilivusaeg on vähemalt 24 kuud, kui seda hoitakse originaalselt suletud pakendis.

PAKEND

ConProtect Cure (vedelik) on saadaval 1000 L ja 200 L plastvaatides. Kliendi soovil on toodet võimalik pakendada ka muudesse mahutitesse, näiteks 25 L, 10 L, 5 L või 3 L kanistritesse.

TERVIS JA OHUTUS

Kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid.

Enne ConProtect Cure kasutamist tutvuda hoolikalt ohutuskaardiga (SDS), et saada ohutusteavet ning juhiseid nõuetekohase transpordi, ladustamise ja kasutamise kohta.

Ohutuskaart on saadaval nõudmisel e-posti aadressil info@slprotection.eu või kohaliku esindaja kaudu.

JÄÄTMEKÄITLUS

Jäätmete käitlemisel järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju ning viia ohtlikud jäätmed vastavasse kogumispunkti.

TOOTJA KONTAKT

SL Protection OÜ
Vana-Narva maantee 30, Maardu, 74114, Harju maakond, Eesti
Tel. (+372) 55666174
<http://www.slprotection.eu>
E-post: info@slprotection.eu



SL Protection OÜ
www.slprotection.eu
Vana-Narva maantee 30 Maardu,
74114 Harju maakond

MÄRKUS: ConProtect Cure toodete valmistamisel on rakendatud kolki mõistlikke ettevaatusabinõusid, et tagada vastavus ConProtect Cure kõrgetele kvaliteedistandarditele. Soovitused ja tootekirjed põhinevad käesoleval hetkel kõige usaldusväärsemal teadaoleval teabel ega kujuta endast soovitusi rikkuda kolmandate isikute patendiõigusi. Kuigi kõik ConProtect Cure tooted läbivad põhjaliku kvaliteedikontrolli, ei saa anda konkreetset garantiid, kuna tulemus ei sõltu ainult toote kvaliteedist, vaid ka teguritest, mida me ei kontrolli. Seetõttu oleme meelsasti valmis konsulteerima, kui teil tekib kahtlusi kasutuse või näitajate osas; samuti märgime, et suulised soovitusel, mis erinevad siin toodust, ei ole siduvad ilma ConProtect Cure kirjaliku kinnitusega. Kõikidele tehingutele kehtivad meie müügi-, tarne- ja teenustingimused. Käesolev tooteleht asendab eelmise versiooni ning uuendatud versiooni võib vajadusel avaldada ilma eraldi teavitusega. Käesoleval lehel toodud teave on meie parima teadmise kohaselt tõene ja usaldusväärne. Pakutatav kohapealset teenindust ei saa käsitleda vastutava järelevalvena. Seetõttu piirub meie garantii tarnitud materjalide kvaliteediga. ConProtect Cure tooted, millel ilmneb tootmisdefekt märgitud säilivusaja jooksul, asendab SL Protection OÜ tasuta; see asendamine on SL Protection OÜ ainus kohustus käesoleva garantii alusel. SL Protection OÜ ei anna muid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas müügikõlblikkuse garantiid, ning ei vastuta kaudsete ega tulenevate kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest või käitlemisest, samuti mitte toote toimivuse eest pärast selle pealekandmist ostja poolt.